



PROVA	NORME DI PRODOTTO					
	Pavimentazioni stradali			EN 12057 (≤12mm)	EN12058 (≥12mm)	EN 1469
	EN 1341	EN 1342	EN 1343			
<b>EN 12407 Descrizione petrografica</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>
<b>Descrizione visiva</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	quando richiesta	<b>OBBLIGATORIA</b>
<b>EN 12372 Resistenza alla flessione</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>		<b>OBBLIGATORIA</b>	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
Determinazione della forza di adesione					quando richiesta	
<b>EN 13755 Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica</b>	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
Reazione al fuoco				quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>EN 1925 Assorbimento d'acqua per capillarità</b>				quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>EN 1936 Massa volumica apparente e porosità aperta</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>EN 12371 Resistenza al gelo + flessione 56 cicli</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>		<b>OBBLIGATORIA</b>	quando richiesta (per esterni)	quando richiesta (per esterni)	
<b>EN 12371 Resistenza al gelo + flessione 14 cicli</b>				quando richiesta (per esterni)		quando richiesta (per esterni)
<b>EN 12371 Resistenza al gelo + compressione 56 cicli</b>		<b>OBBLIGATORIA</b>				
<b>EN 14157 Resistenza all'abrasione</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>	<b>OBBLIGATORIA</b>		quando richiesta (pavimenti e scale)	per requisiti normativi; quando richiesta	
<b>EN 16306 Bowling</b>				quando richiesta (rivestimenti verticali in marmo cristallino)		quando richiesta (rivestimenti verticali in marmo cristallino)
<b>EN 14066 Resistenza agli shock termici</b>				quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>Resistenza allo scivolamento (per le persone; slip)</b>	per requisiti normativi; quando richiesta	per requisiti normativi; quando richiesta		per requisiti normativi; quando richiesta	quando richiesta	
<b>Resistenza allo scivolamento (per i mezzi; skid)</b>	per requisiti normativi; quando richiesta (metodi proposti da normative nazionali)	per requisiti normativi; quando richiesta (metodi proposti da normative nazionali)		per requisiti normativi; quando richiesta	quando richiesta (per esterni)	
<b>Tattilità</b>				per requisiti normativi; quando richiesta	quando richiesta	
<b>Permeabilità al vapore</b>				<i>For location subject to vapour control requirements</i>	quando richiesta	<i>For location subject to vapour control requirements</i>
<i>Direct airborne sound insulation</i>				quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>Conduttività termica</b>				quando richiesta	quando richiesta	quando richiesta
<b>Rilascio sostanze pericolose</b>	per requisiti normativi			per requisiti normativi	per requisiti normativi	quando richiesta
<b>EN 13364 Carico di rottura nei punti di fissaggio</b>				per requisiti normativi		<b>OBBLIGATORIA (per ancoraggi)</b>
<b>EN 1926 Resistenza a compressione</b>		<b>OBBLIGATORIA</b>				

**NOTA:** in **grassetto** sono riportate le prove eseguite dal Laboratorio del Marmo Verona.